

(19)



Europäische Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 374 824  
A2

(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89123447.8

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: A61K 6/083


(22) Anmeldetag: 19.12.89

(30) Priorität: 19.12.88 DE 3842681

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
27.06.90 Patentblatt 90/26(54) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE(71) Anmelder: ESPE Stiftung & Co Produktions-  
und Vertriebs KG  
Am Griesberg 2  
D-8031 Seefeld(DE)(72) Erfinder: Jochum, Peter, Dr.  
Pointweg 5  
D-8031 Seefeld(DE)Erfinder: Guggenberger, Rainer, Dr.  
Inninger Strasse 13a  
D-8031 Hechendorf(DE)Erfinder: Lechner, Günther, Dr.  
Hurtenstrasse 8  
D-8138 Frieding(DE)Erfinder: Ellrich, Klaus, Dr.  
Auinger Strasse 16  
D-8031 Wörthsee(DE)(74) Vertreter: Abitz, Walter, Dr.-Ing. et al  
Abitz, Morf, Gritschneider, Freiherr von  
Wittgenstein Postfach 86 01 09  
D-8000 München 86(DE)

(54) Dentalmassen, die bifunktionelle Acrylsäure- oder Methacrylsäureester enthalten.

(57) Dentalmassen auf Basis von bifunktionellen Acrylsäureund/oder Methacrylsäureestern, die ein Initiatorsystem für die radikalische Polymerisation enthalten und die ausserdem eine Verbindung der allgemeinen Formel



I

enthalten, in der bedeuten:

Ar Aryl oder substituiertes Aryl,

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup>, Wasserstoff, Aryl oder substituiertes Aryl, geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder C<sub>1-17</sub>-Alkoxy-carbonyl, wobei Alkyl und Alkoxy durch Halogen oder Aryl substituiert sein können,wobei, wenn R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> Aryl oder substituiertes Aryl, C<sub>1-18</sub>-Alkyl oder C<sub>1-18</sub>-Alkoxy bedeutet, dieser Rest mit Ar durch eine Einfachbindung verknüpft sein kann undwobei, wenn Ar Phenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkylphenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxyphenyl, Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkylphenyl oder Halogenphenyl bedeutet, R<sup>2</sup> auch -O- bedeuten kann, das mit dem Phenylrest von Ar zu einem Benzofuran verknüpft ist, und wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> H und mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> Aryl oder durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiertes Aryl bedeuten.

Durch den Gehalt an einer Verbindung (I) ist die Abbindephase der Dentalmassen verlängert.

EP 0 374 824 A2

## Dentalmassen, die bifunktionelle Acrylsäure- oder Methacrylsäureester enthalten

Die Erfindung betrifft Dentalmassen, die

(a) 10 - 99,999 Gew.-% eines mindestens bifunktionellen Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureesters,

(b) 0,001 bis 5 Gew.-% eines Initiatorsystems, welches die radikalische Polymerisation auslösen kann, und

(c) 0 bis 89,999 Gew.-% Füllstoffe, Thixotropie-Hilfsmittel und andere Hilfsstoffe, bezogen auf die Gesamtmasse von (a) + (b) + (c), enthalten.


Polymerisierbare Dentalmassen, beispielsweise Zahnfüllmassen, provisorische Kronen- und Brückenmaterialien oder Zementierungsmaterialien, bestehen aus Kunststoffen, die mit organischen oder anorganischen Füllkörpern versehen sind. Je nach Anwendungszweck hat man es hierbei mit dünnfließenden bis zähplastischen Massen zu tun. Provisorische Kronen- und Brückenmaterialien z.B. müssen zum einen ein gutes Fließverhalten zeigen, um in die genommene Abformung überall hineinzufliessen, zum anderen dürfen sie nicht zu fließfähig sein, um beim Anpassen im Kiefer nicht wieder aus der Abformung herauszufliessen. Solche provisorischen Kronen- und Brückenmaterialien sind üblicherweise relativ niedrig gefüllte Systeme, die ca. 10 bis 70 Gew.-% anorganisches Füllmaterial enthalten. Die verwendeten Füllstoffe haben üblicherweise eine mittlere Korngrösse von 1 bis 15  $\mu\text{m}$ . Zusätzlich werden aber auch wesentlich feinere Füllstoffe im Bereich von 0,02 bis 0,05  $\mu\text{m}$  mit den oben genannten Füllstoffen eingesetzt, um die Massen ausreichend plastisch und thixotrop zu machen. Bei provisorischen Kronen- und Brückenmaterialien hat sich auch die Verwendung von organischen Füllstoffen, wie Polymethylmethacrylat, bewährt.

Bei der Herstellung solcher Dentalmassen war man in der Vergangenheit immer bemüht, dem Zahnarzt zwar eine ausreichend lange Verarbeitungszeit zur Verfügung zu stellen, aber die Abbindephase (das ist der Zeitabschnitt vom Gelierungsbeginn bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Härtung der Masse beendet ist) und damit die Behandlungszeit des Patienten so kurz wie möglich zu halten. Hierzu war es nötig, möglichst reaktive Systeme, wie Photoinitiatoren oder Redoxkatalysatoren, die die radikalische Polymerisation von Acrylsäure- und Methacrylsäureestern in kurzer Zeit bewirken, einzusetzen. So beschreibt beispielsweise die europäische Patentanmeldung 0 059 451 die Verwendung bestimmter Malonylsulfamide als Aktivator für die peroxidische Polymerisation von polymerisierbaren Dentalmassen. Einer der dort genannten Vorteile ist die kurze Abbindephase trotz langer Verarbeitungszeit. In ähnlicher Weise beschreibt die deutsche Offenlegungsschrift 14 95 520 ein Verfahren zum Polymerisieren von Acrylsäureestern, bei dem ein Katalysatorsystem, bestehend aus organischem Peroxid, ionogenem Halogen, einer Kupferbindung und einer Barbitursäure als Aktivator verwendet wird.

Auch bei der Verwendung von Photoinitiatoren war man bestrebt, möglichst reaktive Systeme, die eine schnelle Polymerisation in der kurzen Bestrahlungsphase ermöglichen, für polymerisierbare Dentalmassen einzusetzen. So beschreibt beispielsweise die europäische Patentveröffentlichungsschrift 1 84 095 besonders reaktive Bisacylphosphinoxide als Photoinitiatoren für Dentalmassen.

Der Einsatz möglichst reaktiver Initiatorsysteme für die Polymerisation von Dentalmassen auf Acrylsäure- oder Methacrylsäureesterbasis hat zwar zu dem Vorteil geführt, dass man in sehr kurzen Zeiten harte Kunststoffmaterialien erhalten kann; für den Zahnarzt ergab sich aber durch die extrem schnelle Abbindephase das Problem, dass bei einigen Anwendungszwecken die Zeit zum Ausarbeiten und Verarbeiten von Dentalmaterialien, insbesondere zum Entnehmen von provisorischen Kronen- und Brückenmaterialien, zu kurz wurde.

Aus der europäischen Patentanmeldung 211 104 sind Klebstoffmassen bekannt, die Vinylverbindungen und Verbindung der allgemeinen Formel



(I)


enthalten, worin  $R_1$  Wasserstoff oder Methyl und  $R_2$  Wasserstoff oder einen gegebenenfalls substituierten Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen bedeuten. Als Vinylverbindungen werden unter anderem auch bifunktionelle Methacrylsäureester erwähnt. Weiterhin sind aus der deutschen Offenlegungsschrift 31 20 965 gehärtete Harze und deren Verwendung zur Herstellung von optischen Linsen bekannt, die aus bifunktionellen Acrylsäure- oder Methacrylsäureestern sowie einer weiteren ungesättigten Verbindung

hergestellt worden ist, wobei die weitere ungesättigte Verbindung Styrol,  $\alpha$ -(C<sub>1-3</sub>)-Alkylstyrol, Vinylnaphthalin, etc. sein kann. Versuche haben jedoch ergeben, dass ungesättigte Verbindung mit nur einem aromatischen Rest, wie sie in den beiden genannten Veröffentlichungen beschrieben werden, keine zufriedenstellende Wirksamkeit hinsichtlich der Verlängerung der Abbindephase entfalten. Derartige Zusätze wirken allenfalls nur in sehr hohen Konzentrationen und auch dann nicht in einem zufriedenstellenden Masse. So konnte festgestellt werden, dass das in der erwähnten Offenlegungsschrift beispielsweise erwähnte  $\alpha$ -Methylstyrol praktisch keine Verlängerung der Abbindephase bewirken kann. Darüber hinaus weisen diese Art von Verbindungen aufgrund ihrer niedrigen Flüchtigkeit Probleme bei der Lagerhaltung und Verarbeitung auf, und für viele Anwendungsbereiche, z.B. in Dentalmassen, ist ein Zusatz von leicht flüchtigen Verbindungen unerwünscht.

Aufgabe der Erfindung ist daher die Bereitstellung von polymerisierbaren Dentalmassen, insbesondere provisorischen Kronen- und Brückenmaterialien, deren Abbindephase verlängert ist, so dass sie länger verarbeitbar sind, und die dennoch zu einer ausgezeichneten Endhärte des polymerisierten Dentalmaterials führen.

Gegenstand der Erfindung sind Dentalmassen, die

- (a) 10 - 99,999 Gew.-% eines mindestens bifunktionellen Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureesters,
- (b) 0,001 bis 5 Gew.-% eines Initiatorsystems, welches die radikalische Polymerisation auslösen kann, und
- (c) 0 bis 89,999 Gew.-% Füllstoffe, Thixotropie-Hilfsmittel und andere Hilfsstoffe, bezogen auf die Gesamtmasse von (a) + (b) + (c), enthalten, und die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ausserdem
- (d) 0,001 bis 10 Gew.-%, bezogen auf (a) einer Verbindung der allgemeinen Formel



I

enthalten, in der bedeuten:

- Ar Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist,
- R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup>, die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist, geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder C<sub>1-17</sub>-Alkoxy-carbonyl, wobei
- Alkyl und Alkoxy durch Halogen oder Aryl substituiert sein können,
- wobei, wenn R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist, C<sub>1-18</sub>-Alkyl oder C<sub>1-18</sub>-Alkoxy bedeutet, dieser Rest mit Ar durch eine Einfachbindung verknüpft sein kann und
- wobei, wenn Ar Phenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkylphenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxyphenyl, Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkylphenyl oder Halogenphenyl bedeutet, R<sup>2</sup> auch -O- bedeuten kann, das mit dem Phenylrest von Ar zu einem Benzofuran verknüpft ist, und
- wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> H und mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> Aryl oder durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiertes Aryl bedeuten.

Bevorzugte Dentalmassen enthalten als (d) Verbindungen der allgemeinen Formel I, in der Ar Phenyl, Naphthyl oder Anthryl bedeutet, die durch C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy, Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert sein können.

Vorzugsweise haben zwei der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> der Formel I die Bedeutung H, vorzugsweise sind das die Reste R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup>. Weiter bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel I, bei denen R<sup>1</sup> und Ar gleich sind und die Bedeutung Phenyl, C<sub>1-C6</sub>-Alkylphenyl, C<sub>1-C6</sub>-Alkoxyphenyl oder Carboxyl-C<sub>1-6</sub>-alkylphenyl haben. Bevorzugt sind auch Verbindungen der allgemeinen Formel I, bei denen R<sup>1</sup> die Bedeutung von Ar hat, R<sup>1</sup> und Ar aber voneinander verschieden sind.

Vorzugsweise enthalten die Dentalmassen den Bestandteil (d) in einer Menge von 0,01 bis 5 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 0,05 bis 2 Gew.-%, bezogen auf den Bestandteil (a).

Ein Grossteil der Verbindungen der allgemeinen Formel I ist handelsüblich und/oder ihr Herstellungsverfahren ist bekannt. So lässt sich beispielsweise 1,1-Diphenylethylen durch Umsetzung von Phenylmagnesiumbromid mit Essigsäureester und anschließende Wasserabspaltung herstellen, siehe z.B. Organic Synthesis Coll. Vol. I, Seite 226 ff. (1948, 2. Ausgabe).

Verbindungen der Formel I, in denen die Reste  $R^2$  und  $R^3$  gleich H sind, lassen sich auch in bekannter Weise aus den entsprechenden Carbonylverbindungen über die sog. Wittig-Synthese erhalten, siehe z.B. Macro Molecules 9, 716 (1976).

Die Erfindung betrifft auch die Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel I bei der Herstellung von Dentalmassen, die bifunktionelle Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureester enthalten.

Die erfindungsgemäss als Bestandteil (a) einzusetzenden, mindestens bifunktionellen Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureester können monomere und polymere Acrylate und Methacrylate beinhalten. Vorteilhaft verwendet werden können beispielsweise die langkettigen Monomeren der US-PS 3 066 112 auf der Basis von Bisphenol A und Glycidylmethacrylat oder deren durch Addition von Isocyanaten entstandene Derivate. Geeignet sind auch Verbindungen des Typs Bisphenol-A-diethoxy(meth)-acrylat und Bisphenol-A-dipropoxy(meth)-acrylat. Weiterhin Verwendung finden können die oligo-ethoxylierten und oligo-propoxylierten Bisphenol-A-diacryl- und -dimethacrylsäureester.

Gut geeignet sind weiter die Acrylsäure- und Methacrylsäureester mindestens bifunktioneller aliphatischer Alkohole, beispielsweise Triethylenglykol-di(meth)-acrylat, Ethylenglykol-di(meth)-acrylat, Hexandiol-di(meth)-acrylat und Trimethylolpropan-tri(meth)-acrylat.

Besonders geeignet sind auch die in der deutschen Patentschrift 28 16 823 genannten Diacryl- und Dimethacrylsäureester des Bis(hydroxymethyl)-tricyclo[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]-decans und die Diacryl- und Dimethacrylsäureester der mit 1 bis 3 Ethylenoxid- und/oder Propylenoxideinheiten verlängerten Verbindungen des Bis(hydroxymethyl)-tricyclo[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]-decans.

Gut geeignete Monomere sind auch die in der europäischen Veröffentlichungsschrift 0235826 beschriebenen Methacrylsäureester, z.B. Triglykolsäure-bis[3(4)-methacryloxymethyl-8(9)-tricyclo[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]-decylmethylester].

Selbstverständlich können auch Gemische aus Monomeren und/oder aus hieraus hergestellten ungesättigten Polymeren verwendet werden.

Zusätzlich zu den mindestens bifunktionellen Acrylsäure- und Methacrylsäureestern können bis 70 Gew.-%, bezogen auf Bestandteil (a), vorzugsweise bis 50 Gew.-% monofunktionelle Methacrylsäureester, wie Methylmethacrylat, eingesetzt werden.

Als Bestandteil (b) eignen sich Initiatorsysteme, die die radikalische Polymerisation der mindestens bifunktionellen Monomeren bewirken, z.B. Photoinitiatoren oder sogenannte Redoxinitiatorsysteme.

Als Photoinitiatoren eignen sich beispielsweise  $\alpha$ -Diketone, wie Campherchinon, in Verbindung mit sekundären und tertiären Aminen, oder Mono- und Bisacylphosphinoxide, wie 2,4,6-Trimethylbenzoyl-diphenyl-phosphinoxid und Bis-(2,6-dichlorbenzoyl)-4-n-propylphenyl-phosphinoxid. Es eignen sich aber auch andere Verbindungen dieses Typs, wie sie in den europäischen Patentveröffentlichungsschriften 73 413, 7 508, 47 902, 57 474 und 184 095 beschrieben sind.

Die Konzentration der Photoinitiatoren beträgt vorzugsweise 0,01 bis 3 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse von (a) + (b) + (c).

Als Redoxinitiatorsysteme eignen sich organische Peroxidverbindungen zusammen mit sogenannten Aktivatoren. Als organische Peroxidverbindungen kommen dabei insbesondere Verbindungen wie Lauroylperoxid, Benzoylperoxid sowie p-Chlorbenzoylperoxid in Betracht.

Als Aktivatoren eignen sich beispielsweise tertiäre aromatische Amine, wie die aus der US-PS 35 41 068 bekannten N,N-Bis-(hydroxyalkyl)-3,5-xylidine sowie die aus der deutschen Offenlegungsschrift 26 58 530 bekannten N,N-Bis-(hydroxyalkyl)-3,5-di-t-butylaniline, insbesondere N,N-Bis-( $\beta$ -oxybutyl)-3,5-di-t-butylanilin.

Gut geeignete Aktivatoren sind auch die in der deutschen Auslegeschrift 14 95 520 beschriebenen Barbitursäuren und Barbitursäurederivate sowie die in der europäischen Patentschrift 0 059 451 beschriebenen Malonylsulfamide. Bevorzugte Malonylsulfamide sind 2,6-Dimethyl-4-isobutylmalonylsulfamid, 2,6-Diisobutyl-4-propylmalonylsulfamid, 2,6-Dibutyl-4-propylmalonylsulfamid, 2,6-Dimethyl-4-ethyl-malonylsulfamid sowie 2,6-Dioctyl-4-isobutylmalonylsulfamid.

Zur weiteren Beschleunigung wird die Polymerisation hierbei vorzugsweise in Gegenwart von Schwermetallverbindungen und ionogenem Halogen oder Pseudohalogen durchgeführt. Als Schwermetall ist Kupfer, als Halogenid das Chloridion besonders geeignet. Das Schwermetall wird geeigneterweise in Form löslicher organischer Verbindungen eingesetzt. Ebenso werden die Halogenid- und Pseudohalogenidionen geeigneterweise in Form von löslichen Salzen eingesetzt, beispielsweise genannt seien die löslichen Aminhydrochloride sowie quartäre Ammoniumchloridverbindungen.

Wenn die erfindungsgemässen Dentalmassen als (b) ein Redoxinitiatorsystem aus organischem Peroxid und Aktivator enthalten, so sind vorzugsweise Peroxid und Aktivator in räumlich voneinander getrennten Teilen der erfindungsgemässen Dentalmasse vorhanden, die erst unmittelbar vor der Anwendung der erfindungsgemässen Dentalmasse homogen miteinander vermischt werden. Enthält die erfindungsgemässe

Dentalmasse als (b) nebeneinander organisches Peroxid, Kupferverbindung, Halogenid und Malonylsulfamid, so ist es insbesondere sinnvoll, dass organisches Peroxid, Malonylsulfamid und die Kombination Kupferverbindung/Halogenid in drei räumlich voneinander getrennten Bestandteilen vorliegen. Beispielsweise können organisches Peroxid, polymerisierbare Monomere sowie Füllstoffe zu einer Paste verknetet sein und die anderen Komponenten in oben beschriebener Weise jeweils mit einer geringen Menge an Füllstoffen oder insbesondere Thixotropie-Hilfsmitteln, wie silanisierter Kieselsäure, und einem Weichmacher, beispielsweise einem Phthalat, zu zwei separaten Pasten verknetet sein. Andererseits können die polymerisierbaren Monomeren auch zusammen mit Kupferverbindung/Halogenid und Füllern vorliegen. Der Bestandteil (d) kann, falls die erfindungsgemässe Dentalmasse in räumlich voneinander getrennten Bestandteilen vorliegt, in jedem dieser Bestandteile vorhanden sein.

Ausser den mindestens bifunktionellen Acrylsäure- und Methacrylsäureestern (a) und dem Initiatorsystem (b) können bis zu 89,999 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse von (a) + (b) + (c), organische und/oder anorganische Füllstoffe, Pigmente, Farbstoffe, Thixotropie-Hilfsmittel, Weichmacher und andere Hilfsstoffe enthalten sein.

Anorganische Füllstoffe können beispielsweise Quarz, gemahlene Gläser, schwer lösliche Fluoride, wie  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{YF}_3$ , Kieselgele sowie Kieselsäure, insbesondere pyrogene Kieselsäure oder deren Granulate, sein. Sie sind vorzugsweise in einer Konzentration von 2 bis 85 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt von 30 bis 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse von (a) + (b) + (c), in den Dentalmassen enthalten. Zum besseren Einbau in die Polymermatrix kann es von Vorteil sein, die Füllstoffe sowie gegebenenfalls röntgenopake Zusatzstoffe, wie Yttriumfluorid, zu hydrophobieren. Übliche Hydrophobierungsmittel sind Silane, beispielsweise Trimethoxymethacryoxypropylsilan. Die maximale mittlere Korngrösse der anorganischen Füllstoffe beträgt vorzugsweise 15  $\mu\text{m}$ , insbesondere 10  $\mu\text{m}$ . Ganz besonders bevorzugt werden Füllstoffe mit einer mittleren Korngrösse von < 5  $\mu\text{m}$  eingesetzt.

Als Füllstoffe eignen sich auch bereits fertig pigmentierte Polymethylmethacrylatperlen oder andere pulverisierte organische Polymerisate. Zur Erhöhung der Flexibilität der Massen kann es auch vorteilhaft sein, lösliche organische Polymere einzusetzen. Geeignet sind z.B. Polyvinylacetat sowie die Copolymeren auf Basis Vinylchlorid/Vinylacetat, Vinylchlorid/Vinylisobutylether und Vinylacetat/Maleinsäuredibutylether. Gut geeignet als zusätzliche Weichmacher sind beispielsweise Dibutyl-, Dioctyl- und Dinonylphthalate.

Die erfindungsgemässen Dentalmassen haben folgende Vorteile:

1. Bei erfindungsgemäss photopolymerisierbaren Dentalmassen wird durch den Einsatz des Bestandteils (d) erreicht, dass die Polymerisation nicht mehr schlagartig innerhalb weniger Sekunden (10-20 sec) zu harten Polymeren führt, sondern die Polymerisation über einen Zeitraum von 20 bis 60 Sekunden gleichmässig vonstatten geht und somit Spannungen innerhalb des Polymeren vermieden werden können. Wird die erfindungsgemässe Dentalmasse nur kürzer belichtet (10-30 sec), so ist das Material mechanisch noch gut bearbeitbar und kann in nachfolgenden Belichtungsschritten nachgehärtet werden. Insbesondere bei Zahnfüllmassen ergeben sich somit bessere Ergebnisse bei Legen von Zahnfüllungen bezüglich Randspalt und Haftung am umgebenden Zahnmaterial. Auch das Auftreten von Mikrorissen infolge von Spannungen wird vermindert, wodurch die Abrasionsbeständigkeit des Materials erhöht wird. Ein weiterer Vorteil ist es, dass durch die langsame Abbindung ein nur mässiger Temperaturanstieg infolge der frei werdenden Reaktionswärme bei der Polymerisation auftritt.

2. Bei erfindungsgemäss redoxpolymerisierten Dentalmassen erhält man zusätzlich zu oben genannten Vorteilen noch eine gute Bearbeitbarkeit der Massen nach eingesetzter Polymerisation, d.h. dass der gummielastische Übergangszustand länger erhalten bleibt und somit Überschüsse beim Zementieren und Legen einer Füllung noch gut entfernbar sind.

3. Einen besonderen Vorteil bieten die erfindungsgemässen Massen bei der Verwendung als provisorisches Kronen- und Brückenmaterial. Durch die längere gummielastische Abbindephase ist es für den Zahnarzt möglich, das Provisorium in noch nicht völlig ausgehärtetem Zustand aus dem Mund des Patienten zu entnehmen und weiter zu bearbeiten, ohne dass hierbei die Formbeständigkeit des Provisoriums gefährdet ist. Gegenüber bisherigen Materialien steht zur Entnahme des Provisoriums ein Zeitbereich von mehreren Minuten zur Verfügung, so dass auch Temperatureinflüsse, Grösse des Provisoriums und Lagerung der Materialien die Verarbeitbarkeit des Provisoriums kaum beeinflussen.

#### Beispiel 1: Polymerisierbare Dentalmasse

100 g 2,2-Bis{4-[oligo(ethoxy)]-phenyl}-propan-dimethacrylat (Diacryl-121, Fa. Akzo), 0,3 g ( $\beta$ -Phenylethyl)-dibutyl-ammonium-chlorid, 60 mg Bis-(1-phenylpentan-1,3-dionato)-kupfer (II) sowie die den Angaben in Tabelle 1 entsprechenden Mengen an erfindungsgemäss verwendeter Verbindung (d) werden zu einer

homogenen Lösung vermischt. Die so hergestellte Lösung wird mit 21 g zahnähnlich eingefärbter, silanisierter, mikrofeiner Kieselsäure zu einer noch fließfähigen Paste verknetet. 75 g dieser Paste werden mit 3 g einer Lauroylperoxidpaste (25%ig in Dioctylphthalat) und 3 g einer Paste, enthaltend 25 Gew.-% 2,6-Dibutyl-4-isobutylmalonylsulfamid in Dioctylphthalat, homogen vermischt. Aus dieser Mischung werden die in der Tabelle genannten Abbindephasen mittels eines Curometers (Fa. Wallace-Shawberry) bestimmt.

Tabelle 1

Nr.	Verbindung (d)	zugesetzte Menge an (d) in Gew.-% bezogen auf (a)	Zeitablesung für Abbindephase im Curometer bei 23 ° C	Abbindephase (Min.)
1	-	0	3'30" bis 6'50"	3'20"
2	2,5-Dimethylstyrol	2	3'30" bis 7'10"	3'10"
3	Trans-Stilben	2	5'30" bis 11'30"	6'00"
4	1,2-Dihydro-4-phenylnaphthalin	2	3'50" bis 9'00"	5'10"

Beispiel 2

Aus 100 g Diacryl-121 (siehe Beispiel 1), 0,3 g N,N-Dibutyl- $\beta$ -phenylethylaminhydrochlorid und jeweils 0,06 g Verbindung (d) wird eine homogene Lösung hergestellt. Zu dieser Lösung werden 21 g zahnähnlich eingefärbte, silanierte, mikrofeine Kieselsäure gegeben und zu einer noch fließfähigen Paste verknetet. Anschliessend werden 75 g dieser Paste mit je 3 g der in Beispiel 1 beschriebenen Lauroylperoxidpaste und Malonylsulfamidpaste homogen vermischt und mittels eines Curometers die Abbindephase bestimmt.

Tabelle 2

Nr.	Verbindung (d)	Zeitablesung für Abbindephase im Curometer bei 23 ° C	Abbindephase (Min.)
5	-	1'10" bis 3'00"	1'50"
6	$\alpha$ -Methylstyrol	1'10" bis 3'05"	1'55"
7	1,1-Diphenylethylen	2'30" bis 13'00"	10'30"
8	1,1-Bis-(4-Methoxyphenyl)ethylen	3'40" bis 12'00"	8'20"
9	1-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethylen	2'50" bis 12'00"	9'10"
10	1-(3,4-Dimethylphenyl)-1-phenylethylen	2'40" bis 11'30"	8'50"
11	1-(4-Chlorphenyl)-1-phenylethylen	2'25" bis 11'40"	9'15"
12	1-(2,5-Dimethylphenyl)-1-phenyl ethylen	1'40" bis 5'30"	3'50"

Beispiel 3: Anwendungsbeispiel, Herstellung einer semipermanenten Brücke

1,5 g der aktivierten Mischung nach-Beispiel 2, Nr. 7, werden mit einer Spritze in einen Alginatabdruck eingebracht, der vor der Präparation der Brückenpfeilerzähne im Patientenmund gewonnen wurde und in dem eine tiefe Rille zwischen den Abdrücken der Pfeilerzähne eingeschnitten ist. Der gefüllte Abdruck wird in den Mund des Patienten eingesetzt und nach Beginn der Abbindephase (innerhalb 4 bis 10 Minuten nach Mischbeginn) mit dem Formkörper wieder aus dem Mund entfernt. Während der Abbindephase tritt nur eine geringe Temperaturerhöhung auf. Tabelle 3 zeigt einige physikalische Werte. Die Druckfestigkeit des erhärteten Materials wurde anhand von zylindrischen Prüfkörpern mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Höhe von 8 mm bestimmt, die Biegefestigkeit anhand von Prüfkörpern der Abmessungen 4 x 4 x 25 mm.

Tabelle 3

		Entnahmezeitraum	erhärtes Material	
			Druckfestigkeit	Biegefestigkeit
Material				
Beispiel 2, Nr. 7 (erfindungsgemäss)		5 - 10 Min. nach Anmischbeginn	270 MPa	90 MPa
"Protemp", Fa. ESPE (Vergleich)		5 - 6 Min. nach Anmischbeginn	180 MPa	80 MPa
Acrylabasis, "Trim", Fa. Bosworth (Vergleich)		4 - 8 Min. nach Anmischbeginn	70 MPa	60 MPa

Ergebnis

Verglichen mit einem handelsüblichen Material auf Basis Dimethacrylsäureester (Protemp, Fa. Espe) hat das erfindungsgemässe Material deutlich höhere mechanische Festigkeiten aufgrund der verringerten Spannungen bei der Polymerisation und einen erheblich verlängerten Entnahmezeitraum, was die Verarbeitung beim Zahnarzt deutlich erleichtert. Gegenüber einem klassischen Material auf Basis monofunktioneller Acrylate (Trim, Fa. Bosworth) hat das erfindungsgemässe Material ebenfalls einen erhöhten Entnahmezeitraum und deutlich bessere mechanische Eigenschaften.

Beispiel 4: Photopolymerisierbare Lösung

98,8 Gew.-% Bis-(acryloyloxymethyl)-tricyclo[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]-decan, 1 Gew.-% Dimethylethanolamin und 0,2 Gew.-% Campher chinon werden miteinander so lange verrührt, bis eine homogene, klare gelbliche Lösung entsteht (Herstellung der Mischung unter Ausschluss von Tageslicht). Zu den Lösungen werden die in der Tabelle angegebenen Gew.-% an Diphenylethylen hinzugegeben und die Lösungen anschliessend so lange mit einem dentalen Halogenlichtgerät (ELIPAR, Fa. ESPE, 400 bis 500 nm) bestrahlt, bis die maximale Reaktionstemperatur erreicht ist (Messung in einer zylindrischen Form,  $\varnothing$  3 mm, Höhe: 2 mm).

Tabelle 4


Nr.	Gew.-% Diphenylethylen, bezogen auf (a)	Temperaturmaximum (°C)	Zeit zur Erreichung des Temperaturmaximums (sec.)
13	0	80	18
14	0,03	78	24
15	0,06	74	25

Ergebnis

Verglichen mit einem Material ohne den erfindungsgemäss verwendeten Zusatz zeigen die erfindungsgemässen Zusammensetzungen eine deutlich verlängerte Abbindephase, die zudem noch zu geringeren Temperaturspitzen bei der Polymerisation führt.

Ansprüche

1. Dentalmassen, die
- (a) 10 - 99,999 Gew.-% eines mindestens bifunktionellen Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureesters,
  - (b) 0,001 bis 5 Gew.-% eines Initiatorsystems, welches die radikalische Polymerisation auslösen kann, und
  - (c) 0 bis 89,999 Gew.-% Füllstoffe, Thixotropie-Hilfsmittel und andere Hilfsstoffe,
- bezogen auf die Gesamtmasse von (a) + (b) + (c), enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem
- (d) 0,001 bis 10 Gew.-%, bezogen auf (a), einer Verbindung der allgemeinen Formel



I



enthalten, in der bedeuten:

Ar Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist,


- 5 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup>, die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist, geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder C<sub>1-17</sub>-Alkoxy-carbonyl, wobei Alkyl und Alkoxy durch Halogen oder Aryl substituiert sein können,
- wobei, wenn R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist, C<sub>1-18</sub>-Alkyl oder C<sub>1-18</sub>-Alkoxy bedeutet, dieser Rest mit Ar durch eine Einfachbindung verknüpft sein kann und
- 10 wobei, wenn Ar Phenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkylphenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxyphenyl, Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkylphenyl oder Halogenphenyl bedeutet, R<sup>2</sup> auch -O- bedeuten kann, das mit dem Phenylrest von Ar zu einem Benzofuran verknüpft ist, und
- wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> H und mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> Aryl oder durch
- 15 geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiertes Aryl bedeuten.

2. Dentalmassen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie als (d) Verbindungen der allgemeinen Formel I enthalten, in der Ar Phenyl, Naphthyl oder Anthryl bedeutet, die durch C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy, Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert sein können.

- 20 3. Dentalmassen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie als (d) Verbindungen der allgemeinen Formel I enthalten, in der mindestens zwei der Reste R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, besonders R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> Wasserstoff bedeuten.

4. Dentalmassen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie als (d) Verbindungen der allgemeinen Formel I enthalten, in denen R<sup>1</sup> und Ar gleich sind und Phenyl, C<sub>1-6</sub>-Alkylphenyl, C<sub>1-6</sub>-Alkoxyphenyl oder Carboxyl-C<sub>1-5</sub>-alkylphenyl bedeuten.

- 25 5. Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formel



30

in der bedeuten:

- 35 Ar Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist,
- R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup>, die gleich oder verschieden sind, Wasserstoff, Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist, geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder C<sub>1-17</sub>-Alkoxy-carbonyl, wobei
- 40 Alkyl und Alkoxy durch Halogen oder Aryl substituiert sein können,

wobei, wenn R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> Aryl oder substituiertes Aryl, welches durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiert ist, C<sub>1-18</sub>-Alkyl oder C<sub>1-18</sub>-Alkoxy bedeutet, dieser Rest mit Ar durch eine Einfachbindung verknüpft sein kann und

- 45 wobei, wenn Ar Phenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkylphenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxyphenyl, Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkylphenyl oder Halogenphenyl bedeutet, R<sup>2</sup> auch -O- bedeuten kann, das mit dem Phenylrest von Ar zu einem Benzofuran verknüpft ist, und

wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> H und mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> Aryl oder durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiertes Aryl bedeuten.

- 50 bei der Herstellung von Dentalmassen, die bifunktionelle Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureester enthalten.

55





Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 374 824 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 89123447.8

(51) Int. Cl.5: **A61K 6/083**

(22) Anmeldetag: 19.12.89

(30) Priorität: 19.12.88 DE 3842681

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
27.06.90 Patentblatt 90/26

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE**

(38) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 17.04.91 Patentblatt 91/16

(71) Anmelder: **ESPE Stiftung & Co Produktions-  
und Vertriebs KG**  
**Am Griesberg 2**  
**W-8031 Seefeld(DE)**

(72) Erfinder: **Jochum, Peter, Dr.**

**Pointweg 5**

**W-8031 Seefeld(DE)**

Erfinder: **Guggenberger, Rainer, Dr.**

**Inninger Strasse 13a**

**W-8031 Hechendorf(DE)**

Erfinder: **Lechner, Günther, Dr.**

**Hurtenstrasse 8**

**W-8138 Frieding(DE)**

Erfinder: **Ellrich, Klaus, Dr.**


**Auinger Strasse 16**

**W-8031 Wörthsee(DE)**

(74) Vertreter: **Abitz, Walter, Dr.-Ing. et al**  
**Abitz, Morf, Gritschneider, Freiherr von**  
**Wittgenstein Postfach 86 01 09**  
**W-8000 München 86(DE)**

(54) **Dentalmassen, die bifunktionelle Acrylsäure- oder Methacrylsäureester enthalten.**

(57) Dentalmassen auf Basis von bifunktionellen Acrylsäureund/oder Methacrylsäureestern, die ein Initiatorsystem für die radikalische Polymerisation enthalten und die ausserdem eine Verbindung der allgemeinen Formel



enthalten, in der bedeuten:

Ar Aryl oder substituiertes Aryl,

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup>, Wasserstoff, Aryl oder substituiertes Aryl, geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder C<sub>1-17</sub>-Alkoxy-carbonyl, wobei Alkyl und Alkoxy durch Halogen oder Aryl substituiert sein können, wobei, wenn R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> Aryl oder substituiertes Aryl, C<sub>1-18</sub>-Alkyl oder C<sub>1-18</sub>-Alkoxy bedeutet, dieser Rest mit Ar durch eine Einfachbindung verknüpft sein kann und wobei, wenn Ar Phenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkylphenyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxyphenyl, Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkylphenyl oder Halogenphenyl bedeutet, R<sup>2</sup> auch -O- bedeuten kann, das mit dem Phenylrest von Ar zu einem Benzofuran verknüpft ist, und wobei mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> H und mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> Aryl oder durch geradkettiges oder verzweigtes C<sub>1-18</sub>-Alkyl, C<sub>1-18</sub>-Alkoxy oder Carboxyl-C<sub>1-17</sub>-alkyl oder Halogen substituiertes Aryl bedeuten.

Durch den Gehalt an einer Verbindung (I) ist die Abbindephase der Dentalmassen verlängert.

EP 0 374 824 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 12 3447


EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	WO-A-8 101 959 (ESPE) * Patentansprüche; Beispiele * - - -	1-5	A 61 K 6/083
A,D	EP-A-0 211 104 (NIPPON SHIKEN DENTAL CO.) * Patentansprüche * - - -	1-5	
A	EP-A-0 284 991 (MITSUBISHI RAYON CO.) * Seite 3, Zeilen 9-33; Seite 4, Zeilen 33-37; Seite 5, Zeilen 26-34 * - - -	1-5	
A	EP-A-0 254 184 (BAYER) * Patentansprüche; Seite 7, Zeilen 15-44 * - - - - -	1-4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			A 61 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
Den Haag	01 Februar 91		COUSINS-VAN STEEN G.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ->- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

**Dental compositions containing bifunctional acrylic or methacrylic acid esters.**

Patent Number: EP0374824, A3, B1  
Publication date: 1990-06-27  
Inventor(s): JOCHUM PETER DR; GUGGENBERGER RAINER DR; LECHNER GUNTHER DR; ELLRICH KLAUS DR  
Applicant(s):: ESPE STIFTUNG (DE)  
Requested Patent: AU4691889  
Application Number: EP19890123447 19891219  
Priority Number (s): DE19883842681 19881219  
IPC Classification: A61K6/083  
EC Classification: A61K6/083B  
Equivalents: AU631586, CA2005912, ES2059694T, JP2221211, JP2813825B2

**Abstract**

Dental compositions based on bifunctional acrylic acid and/or methacrylic acid esters, which contain an initiator system for radical polymerisation and which additionally contain a compound of the general

formula  in which Ar denotes aryl or substituted aryl, R<1>, R<2> and R<3> denote hydrogen, aryl or substituted aryl, straight-chain or branched C1-18-alkyl, C1-18-alkoxyl or C1-17-alkoxycarbonyl, where alkyl and alkoxyl can be substituted by halogen or aryl, where when R<1> or R<2> denotes aryl or substituted aryl, C1-18-alkyl or C1-18-alkoxyl, this radical can be linked to Ar by a single bond, and where when Ar denotes phenyl, C1-18-alkylphenyl, C1-18-alkoxylphenyl, carboxyl-C1-17-alkylphenyl or halogenophenyl, R<2> can also denote -O- which is linked to the phenyl radical of Ar to give a benzofuran, and where at least one of the radicals R<1> to R<3> denotes H and at least one of the radicals R<1> to R<3> denotes aryl or aryl which is substituted by straight-chain or branched C1-18-alkyl, C1-18-alkoxyl or carboxyl C1-17-alkyl or halogen. The setting period of the dental compositions is extended by the content of a compound (I).

Data supplied from the esp@cenet database - I2

